

EPOCON BETON - BN

epoksidni mort

NAMJENA: EPOCON BETON-BN se koristi za izradu monolitnih podnih površina kod vrlo teških uvjeta eksploatacije. Zbog visokih mehaničkih i kemijskih otpornosti ima široko područje primjene kao što su industrijski podovi u prehrambenoj, kemijskoj, metaloprerađivačkoj industriji i sl. Može se koristiti i za oblaganje vanjskih površina kao što su transportne rampe, piste, otvorena skladišta i drugo.

SVOJSTVA: EPOCON BETON-BN je sintetski mort na bazi epoksidnih smola i granuliranih kvarcnih punila. Ne sadrži otapala.

Ugrađeni materijal ima sljedeće karakteristike:

- čvrstoća na tlak	89,9 Mpa
- čvrstoća na savijanje	33,1 Mpa
- čvrstoća na vlak	286 da N/cm ²
- otpornost na habanje po Böhmenu	9,1 cm ³ /50 cm ²
- upijanje vode	1,8%
- vodonepropusnost	vodonepropustan
- brzina širenja plamena	I klasa

Otporan je na razne kemijske agresije. Na zahtjev kupca dajemo listu kemijske otpornosti EPOCON BETONA-BN.

PRIPREMA PODLOGE: EPOCON BETON-BN se nanosi na betonske podlove minimalne marke MB 30. Podloga mora biti ravna, blago perdašena, suha i čista. Ne smije imati slabih mjesto, npr. segregaciona glijezda i cementnu košuljicu koja praši. Sva slaba mjesto prije nanošenja EPOCON BETONA-BN treba mehanički odstraniti nekim od sljedećih postupaka: pjeskarenjem, mehaničkim čekićem, čeličnim četkama i sl. Nakon toga podlogu treba pomesti i otprištiti industrijskim usisavačima. Ako je podloga prljava i nauljena, treba je oprati pomoću detergenata i isprati vodom i osušiti. Ako je zagđenje toliko da se pranjem ne postiže zadovoljavajući efekat, treba mehaničkim čekićima skinuti gornji sloj betona do čistog sloja.

UGRADNJA: Na pripremljenu podlogu nanosi se EPOCON PRIMER-IS ili EPOCON VEZA-SN do zasićenja podlove.

Ukoliko se kao „primer“ koristi EPOCON VEZA-SN, EPOCON BETON-BN se nanosi odmah na sveže.

Ako se radi sa EPOCON PRIMEROM-IS, EPOCON BETON-BN se nanosi nakon cca 12 sati kod sobne temperature.

Dobro se izmiješaju komponenta A i komponenta B, a zatim se uz miješanje dodaje EPOCON PUNILO.

Omjer veziva i punila može biti 1:5 do 1:7.

Komponente se miješaju u mješalici s prisilnim miješanjem.

Izmiješani materijal ugrađuje se ručno metalnim glaćicama ili mehaničkim rotacionim glaćicama, pomoću vodilica kojima se određuje debљina nanošenja. Preporučuje se debљina sloja do 10 mm.

Od momenta umješavanja materijal se mora ugraditi u roku 30 minuta ako se radi na sobnoj temperaturi.

Povećanjem temperature znatno se skraćuje vrijeme ugradnje.

Ugrađeni pod prohodan je nakon 24 sata, a maksimalne mehaničke i kemijske osobine postiže nakon 7 dana.

Neposredno nakon ugradnje mješalica i alat se očiste KGK RAZRJEĐIVAČEM ZA EPOKSIDE.

EPOCON PUNILO je suhi separirani kvarčni pijesak granulacije 0-2 mm čija krivulja prosijavanja leži između FULLER-a i EMPA-e.

Specijalno je priređen kao punilo za EPOCON BETON-BN čime se postiže maksimalna gustoća materijala.

UTROŠAK MATERIJALA:

- EPOCON PRIMER-IS, ovisno o upojnosti podlove	0,3-0,5 kg/m ²
- EPOCON BETON-BN, za d = 10 mm	2,8 kg/m ²
- EPOCON PUNILO, za d = 10 mm	18 kg/m ²

SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE: Skladišten u dobro zatvorenoj ambalaži na sobnoj temperaturi, trajan je najmanje godinu dana.

NAPOMENA: EPOCON BETON-BN ne sadrži otapala, te spada u teško zapaljive materijale.

Oprez prilikom rada. Izbjegavati polijevanje po koži i očima. Zaštititi se propisanom opremom (zaštitno odijelo, rukavice, naočale). Direktan dodir s kožom i očima može djelovati nadražujuće i izazvati crvenilo i plikove. Ukoliko dođe do proljevanja po koži, proliveni sadržaj odmah ukloniti papirom ili tkaninom i dobro isprati vodom uz upotrebu bezalkalnog sapuna. Ne koristiti razrjeđivače. Poprskane oči odmah ispirati vodom 10-15 minuta. Ako se pojavi trajno crvenilo i plikovi obratiti se liječniku.

KGK d.o.o.

Poslovni park Karlovac 1/J, Belajske Poljice, HR - 47 252 Barilović
Tel. ++385 (0)47 645 981, ++385 (0)47 645 984; Fax. ++385 (0)47 641 399
E-mail: kgk@ka.t-com.hr

