

# KORANAL B - D

## temeljna boja za drvo

**NAMJENA:** KORANAL B-D je namijenjen grundiranju prozora, vrata, žaluzina, drvenih elemenata od lesonita itd. Univerzalni je temelj za sve vrste uobičajenih alkidnih premaza za zaštitu drveta. Dobro i lako se brusi. Otporan je na atmosferilije do 2 godine bez zaštitnog laka.

**SASTAV:** KORANAL B-D je proizveden iz alkidnih smola, pigmentata, pogodnih punila, pomoćnih sredstava i alifatskih otapala.

### SVOJSTVA:

Viskozitet isporuke (Ford 4 mm, 20°C)	120-130 s	
Specifična težina (gr/cm <sup>3</sup> )	1,3-1,35	
Brzina sušenja	4-5 sati	
Razrjeđenje	sintetski razrjeđivač	
Viskozitet nanošenja (Ford 4 mm, 20°C)	četkom	original
	valjkom	original
	špricanjem	20-30 s
	airless-pištoljem	70-90 s
	uranjanje (1 puta)	40-50 s

**UTROŠAK:** 0,75 litre pokriva 2,5-3 m<sup>2</sup> u dva sloja.

**NAČIN PRIMJENE:** KORANAL B-D nanosi se uobičajenim soboslikarskim alatom.

Vanjski radovi:	Unutarnji radovi:
1X Impregnacija	2X KORANAL B-D (eventualno kitanje)
2X KORANAL B-D (eventualno kitanje)	2X KORANAL-A
2X KORANAL-A	

Nakon upotrebe alat i opremu oprati u sintetskom razrjeđivaču.

**ZAŠTITA NA RADU:** Zapaljiv! Pri radu koristiti osobna zaštitna sredstva, osigurati dobru ventilaciju, izbjegavati izvore paljenja i iskrenja.

**ROK UPOTREBE:** 3 godine u originalnoj ambalaži.

**SKLADIŠTENJE:** Skladištiti u skladišta prema propisima protupožarne zaštite.

### PREVENTIVNE KARAKTERISTIKE:

- vrsta zapaljive tvari prema	HRN.Z.CO.003.....klasa B
- ponašanje kod požara prema	HRN.Z.CO.005.....Fx I B
- ponašanje kod požara prema	HRN.Z.CO.007.....I C
- opasnost kod požara prema	HRN.Z.CO.012.....stupanj 3
- otrovnost prema MDK (mg/m <sup>3</sup> )	HRN.Z.BO.001.....300

---

### KGK d.o.o.

Poslovni park Karlovac 1/J, Belajske Poljice, HR - 47 252 Barilović  
Tel. ++385 (0)47 645 981, ++385 (0)47 645 984; Fax. ++385 (0)47 641 399  
E-mail: kgk@ka.t-com.hr

