

# **NEPLIT - DH**

## **pasta za izradu pranog kulira i pranog betona**

**NAMJENA:** Koristi se za pripremu pranog kulira i pranog betona uz upotrebu bilo koje oplate, tokom normalnog otvrđnjavanja ili otvrđnjavanja tehnologijom zaparivanja do temp. od 90°C.

**SVOJSTVA:** Bijeložute boje, koja omogućava usporavanja vezanja cementa u tankom sloju, čija debljina ovisi o tipu NEPLITA-DH, a vidljiva je u tabeli 1.

**UGRADNJA:** Pastu nanosimo u jednom sloju četkom, valjkom ili prskanjem. Vrijeme sušenja nanesene paste iznosi 30-60 minuta, kod temperature od +15 do +20°C. Na osušenu pastu nanosi se betonska mješavina. Za postizanje vrlo uspješnih efekata pranog kulira preporučujemo slijedeću vrstu NEPLITA-DH.

Vrsta NEPLITA-DH	Veličina zrna (mm)	Dubina ispiranja (mm)
808	4-8	1-1,5
816	8-16	3-3,5
832	16-32	4-4,5

Ispiranje betonske podlove vrši se mlazom vode, uz eventualnu upotrebu oštре četke. Najpovoljnije vrijeme za ispiranje je 16-24 sata nakon ugradnje za pareni beton, a 24-36 sati za normalno otvrđnuti beton.

**UTROŠAK:** Potrošnja NEPLITA-DH ovisi o načinu primjene kao i vrsti oplate na koju se nanosi, a iznosi cca 0,18 l/m<sup>2</sup>.

**SKLADIŠTENJE:** Skladištitи u zatvorenom prostoru na temperaturi od +5 do +20 °C.

**NAPOMENA:** Materijal je osjetljiv na smrzavanje. Prije upotrebe dobro promiješati.

**ROK UPOTREBE:** NEPLIT-DH je postojan godinu dana.

### **PREVENTIVNE KARAKTERISTIKE:**

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| - ponašanje kod požara prema | HRN.Z.CO.005 .....Dx        |
| - ponašanje kod požara prema | HRN.Z.CO.007 .....III B     |
| - opasnost kod požara prema  | HRN.Z.CO.012 .....stupanj 0 |

---

### **KGK d.o.o.**

Poslovni park Karlovac 1/J, Belajske Poljice, HR - 47 252 Barilović  
Tel. ++385 (0)47 645 981, ++385 (0)47 645 984; Fax. ++385 (0)47 641 399  
E-mail: kgk@ka.t-com.hr

