

PUROFLEX

završni zaštitni premaz za krovne hidroizolacije

NAMJENA: PUROFLEX je premaz aluminijskog sjaja koji služi kao završni zaštitni premaz za krovne hidroizolacije izrađene na osnovi bitumena, štiti od utjecaja UV-zračenja, kao i od toplinskog zračenja.
Može se koristiti i kao antikorozivni premaz za metal.

SASTAV: PUROFLEX je jednokomponentni premaz izrađen od sintetskih smola i organskih otapala, uz dodatak metalnog praha kao pigmenta.

SVOJSTVA: Osušeni premaz je otporan na atmosferske utjecaje i agresivnu atmosferu. Elastičan je, odlikuje se dobrom prionjivošću na razne podlove (beton, salonit, metal, drvo, bituminozne površine itd.).

Viskozitet	(DIN 53211, 4 mm, +20 °C)	- min 70 s
Finoća čestica	(Hegmann)	- ispod 25 mikrometara
Elastičnost	Ø 10 mm, 180°	- ne puca
Prionjivost na ELASTOBIT		- odlična
Prionjivost na metale	(DIN 5315)	- Gto
Utrošak za dva sloja		- 0,2 l/m ²

UGRADNJA: Prije upotrebe, PUROFLEX je potrebno dobro promiješati. Može se nanositi četkom, valjkom ili špricanjem. Hidroizolacija na koju se nanosi PUROFLEX mora biti suha, bez prašine, masnoća i ostalih nečistoća. Premaz se nanosi u najmanje 2 sloja. Slijedeći sloj nanosi se na prethodni tek nakon 16-24 sata. Za razrjeđivanje premaza i pranje alata koristi se KGK uljni razrjeđivač.

ZAŠTITA PRI RADU: Za vrijeme rada obavezna je upotreba osobnih zaštitnih sredstava, a u zatvorenoj prostoriji mora biti osigurana ventilacija.

UTROŠAK: 0,2 l/m²

ROK UPOTREBE: U dobro zatvorenoj ambalaži PUROFLEX je trajan 3 godine.

SKLADIŠENJE: PUROFLEX se skladišti u zatvorenoj originalnoj ambalaži, u suhim prostorijama pri temperaturi od +10 do +25 °C. Skladišti se u skladištima prema propisima protupožarne zaštite.

PREVENTIVNE KARAKTERISTIKE:

- vrsta zapaljive tvari prema	HRN.Z.CO.003..... klasa B
- ponašanje kod požara prema	HRN.Z.CO.005..... Fx I B Fu
- ponašanje kod požara prema	HRN.Z.CO.007..... II
- ponašanje kod požara prema	HRN.Z.CO.012..... stupanj 2

KGK d.o.o.

Poslovni park Karlovac 1/J, Belajske Poljice, HR - 47 252 Barilović
Tel. ++385 (0)47 645 981, ++385 (0)47 645 984; Fax. ++385 (0)47 641 399
E-mail: kgk@ka.t-com.hr

