

# SILAKRIL IMPREGNACIJA

## sredstvo za pripremu podloge

**NAMJENA:** SILAKRIL IMPREGNACIJA je namijenjena za obradu poroznih anorganskih podloga (beton, razne vrste žbuka, azbest-cement i slično), prije nanošenja završnog sloja SILAKRILA.

**SASTAV:** SILAKRIL IMPREGNACIJA je izrađena na osnovi vodenih disperzija akrilatnih veziva i dodataka.

**SVOJSTVA:** - Izgled: mljječno bijela tekućina karakterističnog mirisa  
- Gustoća: 1030 kg/m<sup>3</sup>  
- Ph: 7-9

**BOJE:** Osušeni film SILAKRIL IMPREGNACIJE je bezbojan.

**PODLOGA:** Podloga na koju se nanosi SILAKRIL IMPREGNACIJA mora biti stabilna, čista, "zdrava", suha i ravna, bez masnih mrlja i prašine. SILAKRIL IMPREGNACIJOM se obrađuju porozne anorganske podloge: beton, različite žbuke, azbest-cement i sl. (HRN.U.F2.010). Nove (svježe) podloge moraju biti stare najmanje 28 dana (završen proces vezivanja cementa).

**UGRADNJA:** SILAKRIL IMPREGNACIJA je impregnacijsko sredstvo koje se ugrađuje u isporučenom stanju. Izuzetno, pri vrlo gustih ili vrlo poroznih podloga može se razrijediti vodom do omjera 2 dijela impregnacije : 1 dio vode. Ugradnja se vrši zidarskom četkom u jednom sloju. Vrlo porozne podloge premazuju se dva puta. Ugradnja se vrši u temperaturnom području 278-308 K (+5 do +35 °C) van direktnog udara sunčeve svjetlosti.

Završni sloj SILAKRILA nanosi se na djelomično osušenu SILAKRIL IMPREGNACIJU (ljepljivo na dodir prsta). Prije upotrebe materijal treba promiješati. Odmah nakon rada alat, pribor i posude peru se vodom.

**UTROŠAK:** Utrošak je ovisan o vrsti i stanju podloge i obično se kreće od 0,20 do 0,35 l/m<sup>2</sup>.

**ROK UPOTREBE:** 12 mjeseci

**SKLADIŠTENJE:** Skladištiti u zatvorenoj originalnoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama, na temperaturi 278-308 K (+5 do +35 °C).

**PREVENTIVNE KARAKTERISTIKE:**

- ponašanje kod požara prema HRN.Z.CO.005..... D<sub>x</sub> IV B  
- opasnost kod požara prema HRN.Z.CO.012..... stupanj 1

---

**KGK d.o.o.**

Poslovni park Karlovac 1/J, Belajske Poljice, HR - 47 252 Barilović  
Tel. ++385 (0)47 645 981, ++385 (0)47 645 984; Fax. ++385 (0)47 641 399  
E-mail: kgk@ka.t-com.hr

