

# VODENO STAKLO

## dodatak za izradu šamotne mase

**PRIMJENA:** VODENO STAKLO se koristi za izradu mase za šamontiranje. Glinenu masu izrađujemo uz dodatak vode do tjestaste konzistencije, te umiješamo šamotno brašno i vodeno staklo, uz omjer:; 3 kg GLINE : 3 kg ŠAMOTNOG BRAŠNA : 1 lit VODENOG STAKLA.

**SVOJSTVA:** VODENO STAKLO je transparentno do blago mutna tekućina, alkalno, gustoće 1,35 gr/cm<sup>3</sup> (38 BE), a po kemijskom sastavu Natrijev silikat 3Na<sub>2</sub>O x 2SiO<sub>2</sub>.

**NAPOMENA:** VODENO STAKLO je alkalno, te je pri radu potrebno koristiti osobna zaštitna sredstva. Izbjegavati direktan dodir s kožom i očima. Polivene dijelove tijela treba isprati vodom.

**ROK UPOTREBE:** Neograničen.

### PREVENTIVNE KARAKTERISTIKE:

- ponašanje kod požara prema	HRN.Z.CO.005	.....Dx
- ponašanje kod požara prema	HRN.Z.CO.007	.....III B
- opasnost kod požara prema	HRN.Z.CO.012	.....stupanj 0
- otrovnost prema Zakonu o prometu otrova		.....klasa IV

---

### KGK d.o.o.

Poslovni park Karlovac 1/J, Belajske Poljice, HR - 47 252 Barilović  
Tel. ++385 (0)47 645 981, ++385 (0)47 645 984; Fax. ++385 (0)47 641 399  
E-mail: kgk@ka.t-com.hr

